

SUNWELL CNAF 无石棉板是使用高性能合成纤维.天然橡胶.填充料.着色剂等物质在高温高压下滚压成板.她能从本质上彻底取代石棉的地位.

主要的应用:

- > 适用于水.高温蒸汽.压缩空气.关节的一部分,换热器管材.阀门等.
- > 可用于食品和药品工业.

主要的特点:

- > 100%不含石棉
- > 适用的温度以及压力范围广

技术数据:

项目:	型号		
	B10120	B10130	B10140
密度 g/cm ³	1.8~2.0	1.8~2.0	1.8~2.0
抗拉强度 ≥Mpa	6	9	12.5
压缩率 ≥ %	12+/-5	12+/-5	12+/-5
回弹率 ≥ %	40	45	45
老化系数	0.9	0.9	0.9
应力松弛 ≤%	45	45	45
密封环境	最高温度: 200oC	最高温度: 300oC	最高温度: 400oC
	极限压力: 2~3Mpa	极限压力: 4~5Mpa	极限压力: 8~9Mpa
	30 分钟无变形	30 分钟无变形	30 分钟无变形
最高温度(使用).oC	200	300	400
最大压力. Mpa	1.5	3.0	5.0
适用介质	水.海水.蒸汽.燃料.气体.盐溶液等介质		

颜色:

黑色,黑与白.蓝.绿和白等.它可以按照客户要求生产.

可用不锈钢.铜.SS 等加强.网格插入(B101* * M)

加入金属丝增强(B101**S),石墨涂层(B101 * * G)

可以在板材上喷涂客户的商标.

更多关于无石棉橡胶板的数据,请和圣威公司取得联系.