

# FA5225

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

北欧化工

用途: 袋, 电影, 包装

填充物: 吹塑

基本性能	额定值	单位	测试方法
密度	0.922	g/m	ISO 1183
熔体流动速率 (190°C/21.6 kg)	0.9	g/10min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位	测试方法
割线模量 (40um)	180	MPa	ASTM D-882
拉伸强度 (40um)	MD TD26 23	MPa	ISO 527-3
拉伸断裂伸长率 (40um)	TD MD500 300	%	ISO 527-3
落锤冲击 (40um)	140	g	ISO 7765-1
埃尔曼多夫撕裂强度 (40um)	TD MD2 4	N	ISO 6383-2
加工性能	额定值	单位	测试方法
熔体温度	160-190	°C	
热性能	额定值	单位	测试方法
维卡软化点	96	°C	ISO 306/A50
融化温度	110	°C	ISO 3146
光学性能	额定值	单位	测试方法
光泽度 (1020um)	85		ASTM D-2457
雾度 (1020um)	9	%	ASTM D-1003